

耐磨损的抽吸及输送软管; 轻型, 内壁平滑

应用: 通用型的耐磨的抽吸及输送软管, 推荐用途:

- 用于磨损性的固体, 如灰尘, 粉末, 纤维, 碎屑及粒状物
- 用于气态及液态介质
- 用于工业除尘及抽排站, 工业真空吸尘器, 抽吸纸屑及织物纤维.

特性

- 轻型
- 耐磨损(耐磨损性能较大多数橡胶材料高2.5~5倍, 较软性PVC高3~4倍)
- 内部平滑

• 弯曲性

- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 弯曲半径小
- 不含增塑剂
- 防气体及液体渗漏
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-20 °C 至+70 °C
- 短时间可达到约+80 °C

设计, 材料

NORPLAST® 全塑料软管

1. 硬质塑料加强筋完全植入管壁内
螺旋丝: 硬质PVC
2. 内部平滑
管壁: 聚氨酯

交货方式

- 透明(标准)
- 特殊颜色: 螺纹着色, 全部着色
- 根据客户要求打标产品
- 接地线

内径	外径	推荐的操作限制		弯曲	重量	库存长度	更多的生产长度	订购代码
毫米	毫米	过压 大气压	真空 大气压	半径 毫米	公斤/米	米	米	
20	26	1,000	0,250	25	0,100	10 20	-	385-0020-0000
25	31	1,000	0,250	30	0,130	10 20	-	385-0025-0000
30	36	0,900	0,250	35	0,140	10 20	-	385-0030-0000
32	38	0,850	0,200	35	0,160	10 20	-	385-0032-0000
35	41	0,800	0,200	45	0,170	10 20	-	385-0035-0000
38	45	0,750	0,200	50	0,200	10 20	-	385-0038-0000
40	47	0,750	0,200	60	0,210	10 20	-	385-0040-0000
45	52	0,650	0,200	65	0,250	10 20	-	385-0045-0000
50	58	0,500	0,200	70	0,290	10 20	-	385-0050-0000
51	59	0,500	0,200	71	0,305	-	20	385-0051-0000
60	68	0,500	0,160	80	0,430	10 20	-	385-0060-0000
63	71	0,450	0,160	80	0,460	10 20	-	385-0063-0000
65	74	0,440	0,160	89	0,475	-	20	385-0065-0000
70	79	0,400	0,160	95	0,500	10 20	-	385-0070-0000
76	85	0,400	0,160	100	0,550	10 20	-	385-0076-0000
80	89	0,350	0,160	110	0,590	10 20	-	385-0080-0000
90	100	0,300	0,140	125	0,670	10 20	-	385-0090-0000
100	110	0,280	0,130	140	0,750	10 20	-	385-0100-0000
102	112	0,275	0,130	137	0,780	-	20	385-0102-0000
110	121	0,250	0,120	150	0,900	-	20	385-0110-0000
120	131	0,250	0,100	160	1,000	-	20	385-0120-0000
125	136	0,250	0,100	170	1,100	10 20	-	385-0125-0000
127	138	0,230	0,095	173	1,150	-	20	385-0127-0000
130	141	0,200	0,090	170	1,200	-	20	385-0130-0000
140	152	0,200	0,090	180	1,300	-	20	385-0140-0000
150	162	0,180	0,080	200	1,500	10 20	-	385-0150-0000
152	164	0,175	0,075	205	1,540	-	20	385-0152-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录




附件

13.3.0




CLAMP 208

13.14.0



CONNECT 223

13.18.0



CONNECT 270-271