



高压软管; 纤维加强软管, 耐压, 内外壁平滑

应用: 耐压软管, 推荐用途:

- 用于压缩空气
- 用于气态及液态介质

特性

- 高弯曲性
- 内外部平滑
- 织物加强
- 不含铜
- 良好的耐碱及耐酸性能

- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 弯曲半径小
- 防气体及液体渗漏
- 耐压
- 抗挤压
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-20 °C 至+60 °C

设计, 材料

NORFLEX®设计

1. 纤维加强管壁

2. 内外壁平滑

管壁: 柔软PVC材料

交货方式

- 透明(标准)
- 特殊颜色: 全部着色
- 根据客户要求打标产品

内径		壁厚	外径	推荐的操作限制	弯曲	重量	尺寸	更多的生产长度	订购代码
英寸	毫米	毫米	毫米	过压 大气压	半径 毫米	公斤/米	长度 米	米	
-	4	3	10	20	15	0,086	50	-	440-9040-0000
-	5	3	11	17	20	0,098	50	-	440-9050-0000
1/4"	6	3	12	15	25	0,110	50	-	440-9060-0000
-	8	3	14	15	30	0,135	50	-	440-9080-0000
-	8	2,5	13	13	30	0,107	-	50	440-9080-2174
-	9	3	15	12	35	0,147	50	-	440-9090-0000
3/8"	10	3	16	10	50	0,159	50	-	440-9100-0000
-	12	4,5	21	12	65	0,303	50	-	440-9120-0000
-	12	3	18	10	65	0,184	-	50	440-9120-2175
1/2"	12,5	3	18,5	10	65	0,190	50	-	440-9125-0000
1/2"	12,5	2,5	17,5	8	65	0,153	-	50	440-9125-2174
1/2"	13	3,5	20	10	75	0,236	50	-	440-9130-0000
5/8"	16	4	24	10	100	0,327	50	-	440-9160-0000
3/4"	19	4	27	7	125	0,376	50	-	440-9190-0000
1"	25	4,5	34	6	150	0,542	25	50	440-9250-0000
1 1/8"	30	4	38	5	200	0,555	25	50	440-9300-0000
1 1/4"	32	5	42	5	250	0,755	25	50	440-9320-0000
1 1/2"	38	5	48	4	300	0,878	25	50	440-9380-0000
2"	50	5	60	3	450	1,123	25	50	440-9500-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.3.0



CLAMP 208