



食品及药品工业用抗压软管(FDA); 纤维加强硅胶软管, 耐压力, 内外壁平滑

应用: 耐压软管, 推荐用途:

- 用于固体
- 用于气态及液态介质

特性

- 高弯曲性
- 内外壁平滑
- 织物加强
- 食品级管壁, 符合FDA 21 CFR 177.2600, 德国 XV BfR条例

- 铂交联无嗅无味
- 弯曲半径小
- 防气体及液体渗漏
- 耐压
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-60 °C 至+180 °C

设计, 材料

NORFLEX®设计

1. 纤维加强管壁
 2. 内外壁平滑
- 管壁: 硅胶70 ± 5 Shore A

交货方式

- 定制产品标记

内径		壁厚	外径	推荐的操作限制 过压 大气压	弯曲 半径	重量	尺寸 长度	铂交联 蓝色 订购代码
英寸	毫米	毫米	毫米		毫米	公斤/米	米	
1/8"	3	2,5	8	16	25	0,055	25	448-9030-3130
-	4	2,5	9	15	35	0,065	25	448-9040-3130
-	5	3	11	13	35	0,090	25	448-9050-3130
1/4"	6	3	12	12	40	0,100	25	448-9060-3130
5/16"	8	3,2	14,4	10	45	0,150	25	448-9080-3130
3/8"	10	3,5	17	9	50	0,180	25	448-9100-3130
-	13	3,5	21	8	70	0,215	25	448-9130-3130
5/8"	16	4,5	25	7	80	0,300	25	448-9160-3130
3/4"	19	4,5	28	6	90	0,950	25	448-9190-3130

内径		壁厚	外径	推荐的操作限制 过压 大气压	弯曲 半径	重量	尺寸 长度	交联过氧化物 红色 订购代码
英寸	毫米	毫米	毫米		毫米	公斤/米	米	
1/8"	3	2,5	8	16	25	0,055	25	448-9030-0000
-	4	2,5	9	15	35	0,065	25	448-9040-0000
-	5	3	11	13	35	0,090	25	448-9050-0000
1/4"	6	3	12	12	40	0,100	25	448-9060-0000
5/16"	8	3,2	14,4	10	45	0,150	25	448-9080-0000
3/8"	10	3,5	17	9	50	0,180	25	448-9100-0000
-	13	3,5	21	8	70	0,215	25	448-9130-0000
5/8"	16	4,5	25	7	80	0,300	25	448-9160-0000
3/4"	19	4,5	28	6	90	0,950	25	448-9190-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.3.0



CLAMP 208