

木工行业阻燃级抽吸及吹送软管; 轻型, 高伸缩性+压缩比3: 1

应用: 阻燃级聚氨酯材料的特殊抽吸和吹送软管能耐受磨损力强的各类木材及木材防腐剂, 推荐用途:

- 抽吸木材加工机械工作过程中产生的木尘及木屑
- 用于磨损性的固体, 如灰尘, 粉末, 纤维及碎屑
- 用于工业除尘及抽排站

特性

- 遵守德国木材贸易委员会制定的安全规定
- 轻型
- 高弯曲性+压缩比3:1
- 耐磨损(耐磨损性能较大多数橡胶材料高2.5~5倍, 较软性PVC高3~4倍)
- 优秀的通过性
- 高抗张强度, 及抗撕裂强度

- 抗微生物及水解
- 良好的耐矿物油及汽油性能
- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 不含卤素
- 防气体及液体渗漏
- 阻燃依据: UL94-V0, DIN 4102-B1
- 符合RoHS 规定
- 根据德国TRBS 2153 (原BGR 132): 可通过接地排静电, 推荐用于有易燃易爆粉体的场合

温度范围

- 约-40 °C 至+90 °C
- 短时间可达到约+125 °C

设计, 材料

PROTAPE® 软管

1. 螺旋丝完整地包覆于管壁
2. 挤出带
管壁: 高级聚氨酯, 抗木材及木材防腐剂的腐蚀, 含阻燃添加剂(Pre-PUR®)
3. 管壁厚度约为0.6毫米

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 透明+部分着色(标准)
- 特殊颜色: 局部着色, 全部着色
- 根据客户要求打标产品
- 定制接头
- 压缩运输



内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制 真空 大气压	弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	库存长度 米	更多的生产长度 米	订购代码
40	47	0,300	47	0,260	10	15	532-0040-0000
45	52	0,285	52	0,290	-	10 15	532-0045-0000
50	58	0,260	58	0,360	10	15	532-0050-0000
55	63	0,240	63	0,390	-	10 15	532-0055-0000
60	68	0,210	68	0,430	10 15	-	532-0060-0000
63	71	0,195	71	0,450	-	10 15	532-0063-0000
65	73	0,180	73	0,470	10	15	532-0065-0000
70	78	0,150	78	0,500	10	15	532-0070-0000
75	83	0,140	83	0,530	10	15	532-0075-0000
80	88	0,130	88	0,570	10 15	-	532-0080-0000
90	98	0,115	98	0,630	10	15	532-0090-0000
100	108	0,090	108	0,660	10 15	-	532-0100-0000
110	118	0,080	118	0,730	10	15	532-0110-0000
115	123	0,080	123	0,760	-	10 15	532-0115-0000
120	128	0,075	128	0,790	10 15	-	532-0120-0000
125	133	0,060	133	0,820	10 15	-	532-0125-0000
130	138	0,060	138	0,850	10	15	532-0130-0000
140	148	0,060	148	0,920	10 15	-	532-0140-0000
150	158	0,055	158	0,980	10 15	-	532-0150-0000
160	168	0,050	168	1,040	10 15	-	532-0160-0000
170	178	0,045	178	1,110	-	10 15	532-0170-0000
175	183	0,040	183	1,140	-	10 15	532-0175-0000
180	188	0,040	188	1,170	10 15	-	532-0180-0000
200	208	0,040	208	1,540	10 15	-	532-0200-0000
225	233	0,030	233	1,750	10	15	532-0225-0000
250	258	0,015	258	1,900	10	15	532-0250-0000
275	283	0,015	283	2,110	-	10	532-0275-0000
280	288	0,015	288	2,150	10	-	532-0280-0000



内径	外径	推荐的操作限制	弯曲	重量	库存长度	更多的生产长度	订购代码
毫米	毫米	真空 大气压	半径 毫米	公斤/米	米	米	
300	309	0,015	309	2,530	10	-	532-0300-0000
315	324	0,010	324	2,650	10	-	532-0315-0000
325	334	0,010	334	2,740	-	10	532-0325-0000
350	359	0,010	359	2,950	10	-	532-0350-0000
400	409	0,010	409	3,360	10	-	532-0400-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.1.0		13.6.0		13.7.0		13.14.0		13.18.0	
CLAMP 212		CLAMP 217		CLAMP 213		CONNECT 223		CONNECT 270-271	