**导电抽吸吹送软管; $PE < 10^3 \Omega$, 高伸缩及压缩性, 高抗化学性****应用:** 导电的抽吸及吹送软管, 推荐用途:

- 用于输送阻燃的粉体及有易燃易爆混合性物的环境里 (防爆)
- 用于磨损力强的固体, 如灰尘, 粉末及纤维
- 用于腐蚀性的气态介质, 例如蒸汽及烟
- 用于工业除尘及抽排站

特性

- 根据德国TRBS 2153对管壁导电要求: 表面电阻 $< 10^3 \Omega$, 推荐用于易燃的粉体运输
- 超轻型
- 高弯曲性+高压缩性
- 良好的耐矿物油及汽油性能

- 良好的耐碱及耐酸性能
- 优异的抗化学性能
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 不含软化剂及卤素
- 防气体及液体渗漏
- 重量轻
- 符合欧洲ATEX规定
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-35 °C 至+80 °C

设计, 材料

PROTAPE® 软管

1. 螺旋丝完整地包覆于管壁
2. 挤出带
3. 管壁厚度约为0.4毫米

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 黑色(标准)
- 根据客户要求打标产品
- 定制接头

内径	外径	推荐的操作限制		弯曲半径	重量	库存长度	更多的生产长度	订购代码
毫米	毫米	过压 大气压	真空 大气压	毫米	公斤/米	米	米	
40	47	0,460	0,280	47	0,300	10	-	322-0040-1003
50	58	0,370	0,240	58	0,180	10	-	322-0050-1003
55	63	0,340	0,220	63	0,190	-	10	322-0055-1003
60	68	0,305	0,190	68	0,210	10	-	322-0060-1003
65	73	0,285	0,170	73	0,230	-	10	322-0065-1003
70	78	0,260	0,140	78	0,250	-	10	322-0070-1003
75	83	0,250	0,130	83	0,260	10	-	322-0075-1003
80	88	0,230	0,120	88	0,290	10	-	322-0080-1003
90	98	0,200	0,100	98	0,310	10	-	322-0090-1003
100	108	0,185	0,080	108	0,370	10	-	322-0100-1003
110	118	0,170	0,075	118	0,400	10	-	322-0110-1003
115	123	0,160	0,070	123	0,410	-	10	322-0115-1003
120	128	0,155	0,070	128	0,440	-	10	322-0120-1003
125	133	0,150	0,055	133	0,470	10	-	322-0125-1003
130	138	0,145	0,055	138	0,490	-	10	322-0130-1003
140	148	0,135	0,050	148	0,520	10	-	322-0140-1003
150	158	0,125	0,050	158	0,550	10	-	322-0150-1003
160	168	0,115	0,045	168	0,580	10	-	322-0160-1003
175	183	0,110	0,040	183	0,630	-	10	322-0175-1003
180	188	0,105	0,035	188	0,670	-	10	322-0180-1003
200	208	0,090	0,035	208	0,730	10	-	322-0200-1003
225	233	0,085	0,025	233	0,880	-	10	322-0225-1003
250	258	0,075	0,015	258	0,990	-	10	322-0250-1003
275	283	0,070	0,015	283	1,200	-	10	322-0275-1003
280	288	0,065	0,015	288	1,240	-	10	322-0280-1003
300	309	0,060	0,010	309	1,250	-	10	322-0300-1003

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录



附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0




CLAMP 213

13.14.0



CONNECT 223

13.18.0



CONNECT 270-271